

Produkt-Information

Imprägnat Black

Zur dauerhaften Versiegelung von dunklen, geschliffenen und polierten Steinoberfläche, insbesondere zur Farbauffrischung und Rutschhemmung von Schieferböden

Eigenschaften: Imprägnat Black ist eine wässrige, lösungsmittelfreie und umweltgerechte Imprägnierung für innen und außen. Nach Trocknung ist die Oberfläche schmutzabweisend, antistatisch, rutschhemmend und streusalzfest. Imprägnat Black ist leicht farbtone vertiefend und trocknet ohne Nachpolieren seidenglänzend auf.

Dosierung: pur

Verarbeitung: Untergrund gründlich reinigen und entwachsen – vorzugsweise mit Steinreiniger PP oder PHS. Imprägnat Black auf trockenem Untergrund mit kurzflorigem Lammfell oder sauberem Tuch gleichmäßig verteilen. Schaum und Blasen nicht stehen lassen. Verarbeitungstemperatur über +5°C.

Trocknungszeit: nach 15 bis 24 Stunden ist Imprägnat Black auspolimerisiert und damit kratzfest.

Flächen, die nicht mit dem Imprägnat in Berührung kommen sollen, müssen, ebenso wie Pflanzen, geschützt werden.

Hinweise: Gebinde stets geschlossen halten und kühl, jedoch frostfrei lagern. Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Wir empfehlen das Anlegen einer Musterfläche.

Arbeitsgeräte mit Wasser ausspülen.

Reinigung und Pflege: Stark begangene Flächen sollten je nach Belastung mehrmals jährlich mit Imprägnat Black behandelt werden. Zur Unterhaltsreinigung empfehlen wir ein neutrales Reinigungsprodukt.

Techn. Daten:	Haltbarkeit Produkt	mind. 12 Monate im geschlossenen Originalgebinde
	Inhaltsstoffe	Wachse, Polymere, Hilfsstoffe
	UN-Nr.	---
	WGK 1	schwach wassergefährdend

Gebindegröße: 10 Liter Gebinde

Artikel-Nummer: 10316

Die Produktinformationen beruhen auf Untersuchungen im Labor und sind das Ergebnis unserer Erfahrungen. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche, welche für die vorgesehene Verwendung des jeweiligen Produktes unerlässlich sind.

Heidt & Schwarzfeld GmbH – Lochhamer Schlag 5 – 82166 Gräfelfing – Tel. 089/854 19 77 – 78 – Fax 089/85 55 04